

Bruxsafol XH 22 hc Selektiv

Fișă tehnică

Folie de protecție solară cu grad mai mare de transparență și efect de oglindă redus, cu aplicare pe interior.

Diferența dintre foliile Selective XH și cele convenționale o prezintă gradul de transparență mult mai ridicat, ceea ce permite luminii naturale să fie transmisă într-un procent mult mai mare, fără a determina schimbări de culoare.

De asemenea, efectul de oglindă este mai redus, astfel că vizibilitatea din exterior în interior și invers nu este afectată.

Este răspândită părerea conform căreia, pentru a obține o protecție solară maximă, foliile ar trebui să fie reflectorizante, cu un efect de oglindă puternic.

Foliile selective, însă, datorită caracteristicilor tehnice optimizate, prezintă aceleași performanțe de protecție solară ca și foliile reflectorizante convenționale, având totodată un grad ridicat de transparență și un efect de oglindă mai redus.

Avantajele foliilor selective:

- Extrem de eficiente în reducerea radiației infraroșii;
- Absorbție totală a luminii agresive ultraviolete;
- Absorbție minimă a energiei radiate – nu există riscul de spargeri datorate tensiunilor termice;
- Performanțe de control solar egale cu foliile oglindă, dar cu grad sporit de transparență;
- Permit trecerea luminii naturale fără schimbări de culoare.

Structura materialului:

- Film din poliester cu trei straturi de aliaje metalice aplicate prin sputerizare selectivă;
- Filtru de ultraviolete și infraroșii;
- Strat hard coat: coating rezistent la zgâriere, strat de protecție împotriva deteriorării;
- Adeziv: adezivul Pressure Sensitive se activează numai sub presiune, în contact cu apa și are un factor mare de absorbție UV;

- Liner: suport siliconic pe partea posterioară, cu rol de protecție a foliei atât în timpul manipulării cât și pe parcursul depozitării.

Aplicarea foliilor Bruxsafol:

- Foliile de protecție solară selective se aplică doar pe interiorul geamului, la fel ca și cele convenționale, fiind potrivite atât pentru geamuri cu o singură fâșie de sticlă, cât și pe cele cu două sau trei fâșii de sticlă.

- Pentru a evita producerea de tensiuni termice, nu este recomandată aplicarea acestei folii pe suprafețele de sticlă care sunt deja tratate împotriva căldurii.

Durata de viață: între 15-20 ani, în condițiile întreținerii corecte.

Garanție: 10 ani.

Informații tehnice

Transmisie solară totală 15%

Absorbție solară totală 39%

Reflecție solară totală 46%

Emisivitate 0,67

Transmisie Uv (măsurată la 300-380nm) <1%

Coeficient de umbrire 0,29

Transmisie lumină vizibilă 23%

Absorbție lumină vizibilă 32%

Reflecție lumină vizibilă 45%

Radiație totală redusă în sticlă 75%

Grosime material 50μ