

Orajet 3352F

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Folie adezivă din poliester, transparentă, cu suprafața lucioasă și o excelentă stabilitate dimensională. Suportul este un film din poliester, siliconat pe ambele părți, cu grosimea de 36 de microni. Folia este imprimabilă cu cerneluri pe bază de solvent, UV și latex. Aplicarea se poate face atât cu apă, cât și uscat.

CARACTERISTICI:

Grosime: 70 microni

Tip adeziv: removabil, poliactic pe bază de solvent, transparent

Durabilitate: până la 1 an

Dimensiuni rolă: lățime 1.37m sau 1.52m; lungime: 50 m

APLICAȚII:

Pentru aplicații indoor și outdoor-pe termen scurt, pentru afișarea reclamelor publicitare pe suprafețe transparente. Folia poate fi aplicată pe toată suprafața unui geam fără a fi nevoie de decuparea părții imprimate deoarece, fiind atât de clară în zonele în care nu există imprimare, nu poate fi observată.

CARACTERISTICI MATERIAL:	Valori / U.M.	Metoda test
Grosime fără adeziv și suport:	70 microni	
Stabilitate dimensională:	0,1 mm max. pe lungime	FINAT TM 14
Temperatura de utilizare (pe suport de aluminiu)	-30°C ... +70 °C nu se înregistrează variații	
Puterea adezivului	2 N/25 mm	FINAT TM 1 (după 24h, suport oțel inoxidabil)
Rezistență de rupere la tracțiune	în lungime: min 70 MPa transversal : min 130 MPa	DIN EN ISO 527
Alungire la rupere - în lungime - transversal	min. 110% min. 50%	DIN EN ISO 527
Temperatura minimă de aplicare	> +10 °C	
Durata de depozitare *	2 ani	
Durabilitatea aplicației **	1 an	

* în cutia originală, la 20 °C și umiditatea aerului de 50%

**expunere la exterior pe verticală, climat normal al Europei Centrale

NOTĂ:

După imprimare, cerneala trebuie să se usuce complet, pentru a evita orice probleme atunci când mai târziu va fi laminată.

Suprafețele pe care va fi aplicat materialul trebuie să fie bine curățate și fără praf, grăsime sau orice contaminare care ar putea afecta aderența materialului. Suprafețele proaspăt lăcuite sau suprafețele vopsite trebuie lăsate să se usuce timp de cel puțin trei săptămâni. Compatibilitatea lacurilor și vopselelor selectate ar trebui să fie testată de către utilizator, înainte de la aplicarea materialului.