

MACtac 5826 P

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie adezivă albă mată, calandrată, pentru imprimare cu solvent, eco-solvent, mild-solvent, latex, UV.

ALCĂTUIRE:

Fața materialului: Grosime 70 μ , PVC foarte moale.

Adeziv: Acrilic, permanent, transparent

Suport: Hârtie siliconată 140 g/m².

UTILIZĂRI FRECVENTE:

Material pentru inscripționat suprafețe PVC flexibile cum ar fi bannerele sau benzile de produse de la casele de marcat din supermarketuri.

IMPRIMARE:

Este imprimabilă cu solvent, eco-solvent, mild-solvent, latex, UV.

Pentru o imprimare în cele mai bune condiții, asigurați-vă că folosiți profilele ICC potrivite. Acestea pot fi găsite la distribuitorii noștri sau la adresa www.mactac-europe.com.

TERMEN VALABILITATE DEPOZITARE:

2 ani, respectând condițiile de temperatură 15-25 grade Celsius și 50% umiditate relativă.

DURABILITATE:

3 ani la exterior, neimprimată, în pachetul original. Laminarea întârzie decolorarea care se întâmplă de-a lungul timpului. Decolorarea este dependentă de calitatea cernelii.

Aceste estimări ale duratei de viață sunt bazate pe studii de îmbătrânire accelerată și expunere în aer liber, în condiții de expunere verticală și climă temperată.

Proprietăți fizice ale foliei neprintate:

	Valori medii	Metoda de test
<u>Proprietățile adezivului la 23°C</u>		
Aderență inițială pe sticlă	19 ± 4 N/25 mm	FTM 9
Dezlipire după 24 h pe sticlă	15 ± 4,5 N/25 mm	FTM 1
<u>Stabilitatea dimensională:</u> Contractare: 48 h la 70°C (aplicată pe aluminiu)	Max 0,5 mm	FTM 14
<u>Plaja de temperaturi:</u> Temp. minimă de aplicare Temp. medii de utilizare	+10°C -20°C ... +70°C	
<u>Inflamabilitate</u>	Nu întreține arderea	Metoda proprie MACTac, aplicare pe panou de aluminiu

Notă: Expunerea la temperaturi extreme, lumină ultra-violetă, precum și condiții din țările sud-europene, tropicale, sub-tropicale ori regiuni deșertice vor provoca o deteriorare mai rapidă.