

MACtac 5827 P

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie adezivă din PVC moale, translucență, albă lucioasă, calandrată, monomerică.
Se poate aplica atât pe suprafețe plane, cât și ușor curbate.

ALCĂTUIRE:

Fața materialului: Grosime 80 μ .

Adeziv: acrilic permanent (P), transparent

Suport: hârtie kraft, 140 g/m².

UTILIZĂRI FRECVENTE:

Casete luminoase cu finisare lucioasa pentru o rezistență pe termen scurt până la mediu.

IMPRIMARE:

Pentru imprimante cu cerneală pe baza de mild/eco/real solvent, Latex și UV.

TERMEN VALABILITATE DEPOZITARE:

2 ani, respectând condițiile de temperatură 15-25 grade Celsius și 50% umiditate relativă.

DURABILITATE:

2 ani la exterior, neimprimată. Laminarea întârzie decolorarea care se întâmplă de-a lungul timpului.
Decolorarea este dependentă de calitatea cernelii.

Aceste estimări ale duratei de viață sunt bazate pe studii de îmbătrânire accelerată și expunere în aer liber, în condiții de expunere verticală și climă temperată.

Proprietăți fizice ale foliei neprintate:

	Valori medii	Metoda de test
<u>Proprietățile adezivului la 23°C</u>		
Aderență inițială pe sticlă	27, +/- 4 N/25 mm	FTM 9
Dezlipire după 24 h pe sticlă	24 +/- 3 N/25 mm	FTM 1
<u>Stabilitatea dimensională:</u>		
Contractare (aplicată pe aluminiu) 48 ore la 70°C	Max 0,2 mm	FTM 14
<u>Plaja de temperaturi:</u>		
Temp. minimă de aplicare	+10°C	
Temp. medii de utilizare	-20°C ... +70°C	
<u>Inflamabilitate</u>	Nu întreține arderea -pe panou aluminiu-	Metoda internă MACTac

Notă: Expunerea la temperaturi extreme, lumină ultra-violetă, precum și condiții din țările sud-europene, tropicale, sub-tropicale ori regiuni deșertice vor provoca o deteriorare mai rapidă.

RECOMANDĂRI:

Se recomandă testarea combinațiilor dintre foliile din seria JT 5000 cu cernelurile și foliile de laminare, înainte de utilizarea comercială.

* Condiții recomandate pentru imprimare: temperatură ambientală aprox. 23 °C și 50% umiditate relativă

* Condiții recomandate pentru laminare: asigurați-vă că printul este perfect uscat. Materialul imprimat trebuie lăsat să se usuce cel puțin 48 de ore înainte de laminare sau transport.

* Condiții recomandate pentru transport: Pentru un transport facil, foliile din seria JT pot fi strânse în rolă cu imaginea spre exterior, cu un diametru minim de 15 cm. Când imaginea nu este laminată, asigurați-vă că printul este perfect uscat înainte de rulare. Pentru a evita expunerea printului la substanțe lichide, rolele se vor înveli în saci de plastic.