

MACtac JT 5929 P

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie adezivă polimerică din PVC, albă lucioasă, calandrată.

ALCĂTUIRE:

Fața materialului: Grosime 70 μ .

Adeziv: Acrilic pe bază de solvent, permanent, gri.

Suport: Hârtie siliconată de 140 g/mp

UTILIZĂRI FRECVENTE:

Decorări exterioare sau interioare pe termen lung (printuri de diferite dimensiuni, decorare vehicule, semne diverse, display-ere etc...).

Se poate aplica atât pe suprafețe plane, cât și pe cele ușor curbate (convexe).

IMPRIMARE:

Se imprimă digital cu cerneluri pe bază de mild/eco/real solvent, UV și Latex.

TERMEN VALABILITATE DEPOZITARE:

2 ani, respectând condițiile de temperatură 15-25 grade Celsius și 50% umiditate relativă.

DURABILITATE:

Până la 7 ani, neprintată, expunere verticală. Laminarea întârzie decolorarea care se întâmplă de-a lungul timpului. Decolorarea este dependentă de calitatea cernelii.

Aceste estimări ale duratei de viață sunt bazate pe studii de îmbătrânire accelerată și expunere în aer liber, în condiții de expunere verticală și climă temperată.

Folii recomandate pentru laminare:

Laminarea se realizează cu următoarele serii: **LF 3998 / 3999.**

Proprietăți fizice ale foliei neprintate:

	Valori medii	Metoda de test
<u>Proprietățile adezivului la 23°C</u>		
Aderență inițială pe sticlă Dezlipire după 24 h pe sticlă	11,5 ± 3 N/25 mm 16 ± 3 N/25 mm	FTM 9 FTM 1
<u>Stabilitatea dimensională</u>		
Contractare: 48 h la 70°C (aplicată pe aluminiu)	Max 0,5 mm	FTM 14
<u>Plaja de temperaturi</u>		
Temp. minimă de aplicare Temp. medii de utilizare	+10°C -20°C ... +70°C	
<u>Inflamabilitate</u>	Nu întreține arderea	aplicare pe panou din aluminiu

DURABILITATE:

Până la 7 ani la exterior în zona Europei Centrale (Zona 1). Informație bazată pe experiența din teren și îmbătrânire artificială conform ISO4892-3.

Notă: Expunerea la temperaturi extreme, lumină ultra-violetă, precum și condiții din țările sud-europene, tropicale, sub-tropicale ori regiuni deșertice vor provoca o deteriorare mai rapidă.