

Oracal 8530

Fișă tehnică

DESCRIEREA PRODUSULUI:

Folie PVC polimerică, translucidă, cu suprafața satinată care înlătură reflexiile nedorite.

Este disponibilă în nuanță de argintiu cu granulație fină, oferind astfel posibilitatea de a aduce un plus de originalitate vitrinelor magazinelor, ușilor din sticlă sau altor suprafețe transparente sau semitransparente.

Folia trebuie stocată în ambalajul original la o temperatură de 20°C și 50% umiditate relativă.

Folii de transfer recomandate: Oratape [HT95](#), LT52, [LT95](#), [MT52](#), MT72, [MT80P](#), [MT95](#).

HÂRTIE SUPORT:

Hârtie siliconată pe ambele părți, 137 g/mp. Proprietăți speciale pentru o tăiere și decolare mai ușoară.

ADEZIV: Poliacticric pe bază de solvent, removabil.

APLICAȚII:

Se folosește pentru aplicații grafice pe sticlă, pentru a obține un efect de sablare. Recomandată pentru decorarea vitrinelor de magazine sau a ușilor de sticlă.

CARACTERISTICI MATERIAL:	Valori / U.M.	Metoda test
Grosime fără adeziv și suport:	80 micrometri	
Stabilitatea dimensională:	0,2 mm max	FINAT TM 14
Temperatura de utilizare (pe suport de sticlă)	-40°C ... +90°C nici o variație	
Aderență adeziv (după 24h, suport oțel inoxidabil)	6N/25 mm	FINAT TM 1
Rezistența la agenți de curățare	După 8h, pe sticlă, la temperatura camerei și 65°C -nici o variație	
Rezistență de rupere la tracțiune	în lungime: min 19 Mpa transversal : min 19 Mpa	DIN EN ISO 527
Alungire la rupere	min. 130% min. 150%	DIN EN ISO 527
Temperatura minimă de aplicare	> +8 °C	
Durata de depozitare *	2 ani	
Durabilitatea aplicației **	5 ani	

* în cutia originală, la 20 °C și umiditatea aerului de 50%

**expunere la exterior pe verticală, climat normal