

Recomandari pentru folosirea rasinilor RF si RD

Notarea componentelor	RF - Rasina epoxy transparenta flexibila KRF - intaritor pentru rasina epoxy flexibila RD - Rasina epoxy transparenta dura KRD - intaritor pentru rasina epoxy dura
Mod de prezentare	bidoane metalice cu capacitatea de 1 kg
Proportiile amestecului	10 g rasina, 5 g intaritor (sau 2 parti rasina, o parte intaritor)

FOARTE IMPORTANT respectarea cantitatilor date este obligatorie, iar amestecarea substantelor trebuie facuta complet si cu grija.

Nerespectarea proportiilor prescrise sau neamestecarea completa a componentilor poate duce la ratarea lucrarii – nu mai are loc polimerizarea si rasina nu se mai usuca.

Timpul de intarire	intre 12 si 24 de ore
Timp de utilizare	rasina trebuie folosita in max. 10min. dupa amestecare.
Conditii de lucru	Este preferabil sa se lucreze in aceeasi incapere unde s-a facut si amestecul, la o temperatura de aprox. 22° C si umiditate de max. 40%.

Consumul mediu de rasina este de 0.16 – 0.20 grame/cm² (cu un gram de rasina se poate acoperi o etichet\ de 6 cm²).

Siringile, acele si celelalte ustensile pot fi spalate cu solvent.

Cititi cu atentie instructiunile de pe etichete inainte de folosirea componentelor.