

Film APET Clear GTB 180

Folie APET transparent, grosime 180 microni

Grosime: 180 μ

Densitate: 1.34 g/cm³

Tensiune de suprafață: > 38 dyne/cm

Luciu 60°: > 140 %

Rezistență la tracțiune: ~40 N /mm²

Contractare:

-Longitudinală: < 5 %

-Transversală: < 3%

Dimensiune coală: 1000 x 1400 mm

Depozitare:

Depozitați cel puțin 24 de ore în camera în care este prelucrat materialul.
Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui.

Temperatura de depozitare este cuprinsă între 10 și 35° C.

Depozitați materialele în ambalajul original.