

Printvinyl 828P / 829P

Fișă tehnică

DESCRIERE:

Folie monomerică din PVC, calandrată, albă mată (828) / albă lucioasă (829).

ALCĂTUIRE:

Fața materialului: Grosime 100 μ .

Adeziv: Acrilic, transparent, permanent.

Suport: Hârtie siliconată 120 g/m².

UTILIZĂRI FRECVENTE:

Proiectată pentru imprimante de dimensiuni mari și foarte mari.

Expuneri pe suprafețe plane sau ușor curbate, pe termen scurt și mediu, la interior sau exterior.

IMPRIMARE:

Creată pentru imprimarea cu cerneluri solvent, eco-solvent, mild solvent și Latex.

TERMEN VALABILITATE DEPOZITARE:

2 ani, respectând condițiile de temperatură 15-25 grade Celsius și 50% umiditate relativă.

DURABILITATE:

Până la 2 ani, neprintată, expunere verticală. Laminarea întârzie decolorarea care se întâmplă de-a lungul timpului. Decolorarea este dependentă de calitatea cernelii.

Aceste estimări ale duratei de viață sunt bazate pe studii de îmbătrânire accelerată și expunere în aer liber, în condiții de expunere verticală și climă temperată.

Folii recomandate pentru laminare:

Printcover 899 lucios, Printcover 898 mat.

Proprietăți fizice ale foliei neprintate:

	Valori medii	Metoda de test
<u>Proprietățile adezivului la 23°C</u>		
Aderență inițială pe sticlă	11,5 ± 4 N/25 mm	FTM 9
Dezlipire după 24 h pe sticlă	14,0 ± 4 N/25 mm	FTM 1
<u>Stabilitatea dimensională</u>		
Contractare: 48 h la 70°C (aplicată pe aluminiu)	Max 1,0 mm	FTM 14
<u>Plaja de temperaturi:</u>		
Temp. minimă de aplicare	+10°C	
Temp. medii de utilizare	-20°C ... +70°C	