

Oraguard 221 HG

Fișă tehnică

Descriere: Folie de laminare din poliester, incoloră, suprafață superlucioasă, cu cel mai mare grad de protecție UV.

Suport: Hârtie albă siliconată, 90 g/m².

Adeziv: Pe bază de solvent, poliacrilat, permanent, pH neutru.

Domeniu utilizare: Pentru protejarea printurilor de mari dimensiuni pe suprafețe plane, atât la interior cât și la exterior. Oferă strălucire și luminozitate deosebită imaginilor.

Date tehnice:

Grosime* (fără hârtia suport sau adeziv)

Rezistența la temperaturi

Rezistența la solvenți și alte substanțe chimice

Puterea adezivului*

(FINAT TM 1, după 24H, oțel inoxidabil)

Rezistența la tracțiune (DIN EN ISO 527)

Alungirea la rupere (DIN EN ISO 527)

Termen de depozitare **

Temperatura de aplicare

Durabilitate material aplicat de specialist

la expunere exterioară verticală (climat normal Central-European)

- 75 microni
- lipit pe aluminiu, -40°C ... +120°C, fără variație
- la temperatura camerei, 72H după aderența pe aluminiu, este rezistent la apă, agenți de curățare, alcool și solvenți alifatici; nicio variație la expunerea pe termen scurt la ketone și esteri.
- 12 N/25 mm
- min. 210 MPa
- min. 145%
- 2 ani
- > +8°C
- 3 ani

* medie

** în ambalajul original, la 20 °C și 50% umiditate relativă

Atenție:

Datorită diversității de materiale și modalități de imprimare, utilizatorul trebuie să testeze potrivirea foliei de laminare Oraguard pentru respectivul print, înainte de utilizare.