

Oraguard 259

Fișă tehnică

Descriere: Folie adezivă din PVC, premium cast, transparentă, disponibilă cu suprafață lucioasă, cu grosimea de 55 microni și grad mare de protecție UV.

Suport: Hârtie albă siliconată, 90 g/m².

Adeziv: poliacrilic permanent, pe baza de solvent

Domeniu utilizare: Folia Oraguard 259 se folosește pentru laminarea produsului special [Orajet 3959](#), ambele folii fiind rezistente la benzină și se pot aplica pe rezervoarele de gaz, benzină sau cisterne.

Date tehnice:

Grosime* (fără hârtia suport sau adeziv)

Rezistența la temperaturi

Rezistența la benzină și alte substanțe chimice

Puterea adezivului*

(FINAT TM 1, după 24H, oțel inoxidabil)

Rezistența la tracțiune (DIN EN ISO 527)

Alungirea la rupere (DIN EN ISO 527)

Termen de depozitare **

Temperatura de aplicare

Durabilitate material aplicat de specialist
la expunere exterioară verticală (climat normal Central-European)

- 55 microni
- lipit pe aluminiu, -50°C ... +110°C, fără variație
- în combinație cu folia rezistentă la benzină Orajet 3959 și după 72 de ore de la aplicarea pe oțel, este rezistentă la vărsarea accidentală de benzină sau motorină, ulei, acizi slabi, săruri și substanțe alcaline.

- 12 N/25 mm
- min. 19 MPa (lungime) / min. 19 MPa (lățime)
- min. 50% (lungime) / min. 50% (lățime)
- 2 ani
- > +8°C
- 8 ani

* medie

** în ambalajul original, la 20 °C și 50% umiditate relativă

Atenție:

Datorită diversității de materiale și modalități de imprimare, utilizatorul trebuie să testeze potrivirea foliei de laminare Oraguard pentru respectivul print, înainte de utilizare.



RO - 031301 București
Calea Vitan nr. 238, sector 3
Tel: 021.326.46.30
E-mail: bucuresti@verla.ro

www.verla.ro

RO - 400235 Cluj Napoca
Str. Corneliu Coposu nr. 41, Cluj
Tel: 0264.449.450
E-mail: cluj@verla.ro